

Impregnētājs akmenim. Tehn. Instrukcija

STRONG 2000

Ūdens atgrūdošs impregnētājs akmeņu pastiprināšanai un aizsardzībai

Produkta apraksts:

Bezkrāsainu ūdeni atgrūdošs produkts uz siloksana pamata, akmens stiprināšanai un aizsardzībai. Piemērots fasādes ēku un akmens izstrādājumiem aizsardzībai no ūdens, mitruma iekļūšanas, kā arī no skābo lietu bojājumiem. Sniedz stiprinošu iedarbību trausliem un korodējošiem akmeņiem (smilšakmenim, kaļķakmenim u.t.t.), kā arī novērš akmens kacināšanu un drupināšanu. Efektīvs arī pulētām virsmām. Novērš pelējuma un ziedu rašanos. Ļauj apstrādātajām virsmām "elpot", reizē nodrošina mitruma piekļuves novēršanu. Sniedz labu aizsardzību, neveido plēvveida virskārtu, bet gan labi uzsūcas akmenī. Pēc preparāta testēšanas rezultātiem, preparāts ir ļoti noturīgs UV stariem (akmens, kurš ir apstrādāts ar šo preparātu, nemaina savu dabīgo krāsu, pat ilgstošais UV staru iedarbības rezultātā).

Pielietošana:

Marmors (travertīns), granīts, smilšakmens, kaļķakmens
Aglomerētais un mākslīgais akmens, betons "terracio", cements

Tehniskais raksturojums:

Krāsa	Caurspīdīgs
Īpatsvars pie 20°C	0,80 +/- 0,02
PH	nav datu
Minimālais glabāšanas termiņš	24 mēneši pie 20°C

Lietošanas instrukcija:

Virsmai jābūt tīrai un sausai. Pleķiem, pelējumam u.c. netīrumiem jābūt iztīrītiem. Preparātu uzklāt var ar birstītes palīdzību, rullīti vai izsmidzinātāju. Pēc iespējamības, rekomendējas preparātu uzklāt ar birstes palīdzību, tāpēc, ka tādā veidā preparāts spēcīgāk iekļūst virsmā. Procedūra atkārtojama vairākas reizes, līdz akmens struktūra ir pilnībā piesūcināta (akmens vairāk neuzsūc preparātu). Ļaujiet, lai preparāts nožūst, tad akmens virsma būs aizsargāta. Preparāta atlikumu var noņemt ar drānu, kura piesūcināta ar „STRANG 2000”. Pēc uzklāšanas, ļaujiet virsmai nožūt 24 st. gaitā līdz preparāta pilnai polimerizācijai.

Preparāta izlietojums:

Pulētu vai slīpētu virsmu aizsardzībai (ar instrumenta rupjības pakāpi virs 800) marmora un granīta apstrādāšanai nepieciešams 1 l preparāta, kas vidēji pietiek 10-15 kv.m. Kaļķu iezu akmeņu, smilšakmeņu un cementu apstrādei ar 1 litra preparāta vidēji var apstrādāt 6-10 kv.m.

Iepakojums:

Trauks ar tilpumu 1 litrs/4 litri/20 litri.

Drošības pasākumi:

Jāuzmanās no preparāta iekļūšanas acīs, vai nokļūšanas uz ādas. Glabāt bērniem nepieejamās vietās. Līdzeklis noteikti jāizmēģina uz nelielas tīrāmās platības, pirms preparāta pielietošanas. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.